

# Теплоноситель №2 Active пропиленгликоль -30

ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТ



## ОПИСАНИЕ

Современный высококачественный теплоноситель с увеличенным сроком эксплуатации. Изготовлен из пропиленгликоля, деминерализованной воды, и пакета присадок. Не содержит: амины, фосфаты, силикаты, бораты.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для использования в качестве рабочей жидкости в системах автономного отопления при естественной и принудительной системе циркуляции, а так же в холодильных установках и системах кондиционирования частных жилых домов, административных, производственных и иных помещений круглогодично.

## РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ:

- Рекомендован для двухконтурных котлов и систем с открытым расширительным баком.
- Применяется на объектах с повышенными требованиями безопасности к материалам, в том числе пищевой промышленности.

Соответствует стандартам	ГОСТ 28084-89, ГОСТ 33341-2015
Рабочий диапазон температур	- 30°C +106°C
Срок службы	10 лет

### СОВМЕСТИМ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КОТЛОВ:

Baxi, Bosch, Buderus, Vaillant, Protherm, Immergas, Viessmann, Ariston, Ferroli, Navien, Kiturami, Конорд, Лемакс, Titan, Mizudo, KITURAMI, AXIS, Arderia

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Изготовлен по ГОСТ.
- Защищает от коррозии и ржавчин.
- Не оказывает агрессивного воздействия на пластиковые трубы и резину.
- Содержит флуоресцентный краситель для обнаружения мест протечки в системе.
- Не замерзает и не перегревается, не пенится.
- Совместим с другими теплоносителями, можно использовать для доливки.

## СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения 5 лет с даты производства в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения. Срок службы соответствует инструкции по эксплуатации автомобиля или теплообменного агрегата. По истечении срока эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с местными предписаниями.

# ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование показателя	Метод испытания	Нормы по ТУ 2422-001-14699104-2012	Результат испытания
1	Внешний вид	ГОСТ 28084-89	Однородная подвижная окрашенная жидкость без механических примесей	Соответствует
2	Плотность г/см <sup>3</sup> , при температуре 20°C	ГОСТ 18995.1-73	1, 050-1.070	1,055
3	Температура начала кристаллизации, °C, не выше	ГОСТ 28084-89	Минус 30	Минус 30
4	Температура кипения при давлении 101.3 кПа, (760 мм рт.ст.), °C, не ниже	ГОСТ 33594-2015 ГОСТ Р 50263-92	106	108
5	Водородный показатель (рН) при 20°C	ГОСТ 22567.5-93	7,5-11,0	8,0
6	Щелочность, см <sup>3</sup> , не менее	ГОСТ 28084-89	10	11,7
7	Фракционные данные: - температура начала перегонки, °C, не ниже - массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150°C, %, не более	ГОСТ 28084-89	100 не определяется	100 ---
8	Коррозионное воздействие на металлы, г/м <sup>2</sup> , не более - медь М-1 - латунь Л-63 - сталь 08 КП, 20 (10) - чугун GH-190 (по нормам ФИАТ ВАЗ 52205) или Сч 25 - алюминий АЛ - припой ПОС-35	ГОСТ 28084-89	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
9	Воздействие на резину при температуре 100°C в течение 72 часов. Изменение объема, %, не более а) 57-5006 б) 57-7011	ГОСТ 9.030-74	5 5	5 5
10	Вспениваемость: - объем пены через 5 мин., см <sup>3</sup> , не более - время исчезновения пены, с, не более	ГОСТ 28084-89	30 3	30 3
11	Устойчивость к жесткой воде	ГОСТ 28084-89	Не определяется	—

Показатели, указанные в таблице, являются типичными для данного продукта и могут колебаться в определенных значениях. Результаты анализов каждой партии продукта содержатся в паспорте качества. В связи с регулярной научной деятельностью, могут вноситься изменения в документацию без уведомления.



[www.tosol.pro](http://www.tosol.pro)

606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, г.о. Дзержинск,  
Речное шоссе, д. 3Г. Тел.: 8 (8313) 35-04-53.  
E-mail: [info@tosol.pro](mailto:info@tosol.pro), [www.tosol.pro](http://www.tosol.pro)